

Produit d'étanchéité pour tuyau**Description**

Colle sans solvants, à solidité moyenne et haute viscosité durcissant de façon anaérobie (sans oxygène) sur base d'un ester de diméthacrylate.

Propriétés

- aucun écoulement de restes de liquide à l'extérieur du filetage
- remplace le chanvre et les pâtes
- durcissement sans apport d'oxygène
- durcissement extrêmement rapide
- maniement simple
- excellente mouillance
- ténacité moyenne

Données techniques

Classe de résistance	mittelfest 7 medium strength
Base	dimethylacrylate ester
Couleur/aspect	blue
Taille de filet	up to R3"
Plage de température d'utilisation	-60 to +150 °C
Coefficient de frottement du filet	0.13
Densité	1,08 DIN EN 542
Résistance au cisaillement	16 N/mm ² DIN EN 15337
Couple de vissage	10 Nm DIN EN 15865
Viscosité à 23 °C	5000 mPas Thixotrop
Forme	liquid
Odeur	characteristic
Délai de manipulation	2 - 10 min
Résistance fonctionnelle	2 - 3 h
Dureté définitive	12 h
Durée de conservation minimale en emballage d'origine fermé	24 Monate
Température de stockage recommandée	8 - 21 °C

Champs d'application

Convient pour assurer et colmater des vissages de tubes ainsi que des connexions à pas de vis. Conçu pour colmater connexions par vissage sur circuits de freinage, systèmes d'alimentation, circuits d'huile, par ex. sur moteurs et hydrauliques ainsi que circuits

d'eau.

Commentaire

En Allemagne, aucun agrément pour une utilisation dans l'installation domestique de gaz.

Utilisation

Les pièces à colmater doivent être exemptes d'impuretés comme les films d'huile, saletés, peinture ou autres enductions. Les surfaces doivent être rugueuses pour obtenir un colmatage optimal. L'agent de colmatage est ainsi conçu que l'on puisse de nouveau l'enlever après la connexion, avec un outil correspondant, sans endommager le pas de vis.

Conditionnements disponibles

10 g Blister	3808
	D

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

