

Colle pour profilé en caoutchouc

Description

L'adhésif pour caoutchouc profilé Liqui Moly est une colle par contact transparente s'évaporant rapidement et revernissable sur base de caoutchouc de polychloroprène, de résines et de solvants avec une très grande adhésion initiale. L'adhésif pour caoutchouc profilé Liqui Moly s'utilise dans l'industrie automobile, pour la construction de camping-cars, la fabrication de conteneurs ainsi que l'industrie du meuble, etc. L'adhésif pour caoutchouc profilé Liqui Moly possède un pouvoir d'adhérence remarquable sur les matériaux nus et peints et est donc d'une utilisation universelle.



Propriétés

- utilisation économique
- s'évaporant rapidement
- applicable au pinceau
- utilisation universelle

Données techniques

Forme	liquid
Base	polychloroprene, resin and solvent, aromatic and toluol free
Densité à 20 °C	0,88 g/cm ³ DIN 51757
Couleur/aspect	yellow
Odeur	characteristic
Temps de séchage	5-10 min
Résistance à la température	up to 90 °C
Rendement	200 g/m ²
Viscosité à 20 °C	1200 mPas
missing translation	24 Monate
Température de stockage recommandée	15 - 25 °C

Champs d'application

L'adhésif pour caoutchouc profilé Liqui Moly sert à réaliser des collages sur différents tissus, caoutchouc mousse, cuir et skaï, feutres et matériaux insonorisants entre eux ou sur caoutchouc ainsi que sur métal brut, avec couche de fond, peint ou anodisé. De même, il est aussi possible d'utiliser l'adhésif pour caoutchouc profilé Liqui Moly pour coller avec d'autres matériaux du bois et du polyester, du carton et du PVC dur ainsi que des matières plastiques ABS.

Utilisation

La surface de contact à traiter doit être exempte de saleté, d'huile et de graisse afin de garantir un pouvoir d'adhésion optimal. Pour cela, nous recommandons

de nettoyer toutes les surfaces à coller avec le détergent et diluant Liqui Moly, numéro d'art. 6130. Bien mélanger l'adhésif pour caoutchouc profilé Liqui Moly avant l'utilisation. Après avoir bien nettoyé les surfaces à coller, apposer une couche épaisse de l'adhésif pour caoutchouc profilé Liqui Moly. Il convient de respecter une durée de ventilation de 5-10 min. avant de mettre les deux matériaux en contact. Remarque Il est possible d'enlever les restes non séchés avec le détergent et diluant Liqui Moly, no d'art. 6130.

Conditionnements disponibles

200 ml Boîte métallique avec pinceau	6195 D-GB-F-I-E-NL-P
--------------------------------------	-------------------------

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.