

## Cavity protection brun clair

### Description

Agent de protection contre la rouille contenant des solvants pour le scellement des corps creux. Il est présenté sous la forme d'une solution très liquide, légèrement thixotrope, à bonne vaporisation pour protéger de manière optimale aussi zones difficilement accessibles comme les interstices très exigus entre les tôles. Le scellement des corps creux s'infiltre sous l'humidité et la repousse. Le produit contient un taux élevé d'inhibiteurs de rouille. Le scellement des corps creux se vaporise avec une très grande finesse, a une excellente capacité de fluage, pénètre bien dans les interstices à protéger (par ex. cordons de soudure) et, malgré tout, ne s'écoule pas trop fortement hors des points de jonction. Après séchage définitif, le produit constitue un film plastique, visqueux et hydrophobe.

### Propriétés

- excellente résistance à la température
- bonne résistance à la corrosion
- bonne pénétration
- inodore
- sans substances aromatiques
- recherche et repousse l'humidité

### Données techniques

|                                                           |                                                   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Base                                                      | wax, additives, no aromatic hydrocarbons solvents |
| Forme                                                     | liquid                                            |
| Durcissement / prise                                      | evaporation of solvent                            |
| Densité à 20 °C                                           | ca. 0,87 kg/l<br>DIN 51757                        |
| Nettoyage                                                 | solvent (fresh), mechanical (dry)                 |
| Diluant                                                   | solvent                                           |
| Teneur en matières solides, 3 h à 120 °C                  | ca. 50 %<br>DIN 53216                             |
| Viscosité à 20 °C                                         | ca. 13 Pas                                        |
| Résistance à la température après durcissement            | -25 - +80 °C                                      |
| Résistance après le durcissement (20 °C)                  | water, salt spray, oil, light acid and base       |
| Consommation                                              | ± 0,4 (400 µm wet) l/m²                           |
| Temps de formation de peau à 20 °C/65 % humidité relative | ca. 150 (± 400 µm wet) min                        |



### Données techniques

|                                                             |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| Séchage complet à 20 °C/65 % d'humidité relative            | ca. 5 (± 400 µm wet) h |
| Couleur/aspect                                              | brown                  |
| Température de stockage recommandée                         | +10 - +30 °C           |
| Durée de conservation minimale en emballage d'origine fermé | 24 Monate              |

### Champs d'application

A l'atelier, le produit de scellement sert en premier lieu à sceller l'intérieur de corps creux comme, par ex. longerons longitudinaux ou portières. De plus, ce produit peut servir pour compléter le scellement existant des corps creux sur les véhicules neufs et pour le traitement ultérieur après 2-3 ans ainsi que pour le scellement de corps creux après réparation d'un accident.

### Commentaire

**Ne pas pulvériser le produit sur les pièces en mouvement et sollicitées par la chaleur telles que les articulations, le moteur, la boîte de vitesse, les arbres à cardan, l'échappement, le catalyseur et les systèmes de freinage. Un pistolet obturé peut faire éclater le récipient.**

**Respecter le mode d'emploi du pistolet. Après l'utilisation, nettoyer le pistolet avec le détergent et diluant (réf. 6130).**

### Utilisation

Eliminer le plus possible la rouille éventuellement existante sur les surfaces à traiter. Le matériau peut être utilisé à des températures à partir d'env. 10°C, mais le comportement au fluage est meilleur si le produit ainsi que la surface à traiter sont à température ambiante. Il est possible d'appliquer le scellement des corps creux avec le pistolet à gobelet à pression, numéro d'art. 6220, avec une pression de service de 2 à 8 bars, selon l'aspect de projection souhaité. Bien secouer le contenu de la boîte avant l'utilisation. Selon le type du corps creux traité et l'épaisseur de couche, la période de séchage peut demander plusieurs jours. Il faut garantir une

### Cavity protection brun clair

ventilation suffisante durant le séchage.

#### Conditionnements disponibles

1 l Boîte métallique 6108  
D-GB-I-NL-P

**Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.**