

Mastic d'étanchéité à base de silicone transparent**Description**

Produit d'étanchéité monocomposant, résistant à la chaleur. Vulcanise sous l'effet de l'humidité de l'air et durcit pour former une masse à élasticité permanente. Pour étancher les matériaux les plus variés, comme par exemple le métal, les matières plastiques, le verre, la porcelaine, les surfaces en bois vernies, etc., dans la fabrication de moteurs, de boîtes de vitesses, de véhicules, de conteneurs, dans la construction d'installations et d'appareils de chauffage ainsi que dans le domaine du génie climatique.

Propriétés

- bonne adhérence sur les surfaces verticales
- résistant aux sollicitations et aux vibrations
- excellente résistance à la température
- sans solvant, formaldéhyde, CFC, BPC, PCP
- élastique permanent
- permet un champ d'application très varié
- excellente résistance aux produits chimiques

Données techniques

Plage de température d'utilisation	-40 to +150, temporary up to +250 °C
Pénétration après 5 secondes	185 +/- 30 1/10 mm DIN 51579
Couleur/aspect	transparent
Temps de formation de peau à 23 °C/50 % humidité relative	ca. 10 min
Vitesse de durcissement à 23 °C/50 % HR	ca. 2 mm/24h
Température d'application	+5 to +35 °C
Base	Silicone with oxime basis
Dureté Shore A	17 ± 5 DIN 53505
Effort de traction pour un allongement de 100 %	~ 0,60 N/mm ² DIN 52455
Valeur pH	7
Viscosité à 40 °C	> 7 mm ² /s
Forme	pastelike, liquid
Odeur	characteristic
Durée de conservation minimale en emballage d'origine fermé	18 Monate

**Données techniques**

Température de stockage recommandée +2 - +15 °C

Champs d'application

Conçu pour étancher les carters d'huile et de boîte de vitesses, carters moteur, différentiels, couvercles, pompes à eau, couvercles frontaux, projecteurs, feux arrière, boîtiers de batterie, etc. Pour pièces en métal, matière plastique et verre.

Utilisation

Les zones à étancher doivent être propres, exemptes d'huile, de graisse et sèches. Retirer le capuchon et tourner la pointe de la cartouche de 90°. Appliquer le produit de façon homogène et assembler les parties immédiatement, sans temps d'évaporation.

Remarque : l'adhérence risque d'être insuffisante sur des supports comme le PP, PE, téflon et bitume. C'est pourquoi nous vous recommandons de faire un test d'adhérence avant l'application.

Conditionnements disponibles

200 ml Bombe aérosol 6184
D-GB-F-I-E-NL-P

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.